

DATENBLATT 4813x.130.xxxxx

## GO-CL VP

Klare Polyesterfolie mit beidseitiger Druckvorbehandlung. Erhältlich in den Stärken 0.13 mm, 0.18 mm und 0.25 mm. Erhältlich als Format- und Rollenware. Alle Formate werden mit Zwischenlagepapier ausgeliefert. Formatware erhältlich als Standardverpackungseinheit oder auf Kundenwunsch. Eine Ausstattung mit selbsthaftender Schutzfolie ist gegen Aufpreis möglich. Die Schutzfolie ist farblos, bei Ausrüstung mit Schutzfolie auf beiden Seiten ist eine Schutzfolie blau eingefärbt.

## Formate

Artikelnummer	Nennstärke (mm)	Verpackungsmenge
4813x.130.xxxxx	0.13	100
4813x.180.xxxxx	0.18	100
4813x.250.xxxxx	0.25	100

## Rollen

Artikelnummer	Länge (m)	Nennstärke (mm)
4813x.130.xxxxx	100	0.13
4813x.180.xxxxx	100	0.18
4813x.250.xxxxx	100	0.25

## Technische Daten

## Charakteristik



- Geeignet für Siebdruck Farbe
- Geeignet für Siebdruck Struktur

Exzellente Chemikalienbeständigkeit gegen viele industrielle Lösemittel und Haushaltsreiniger- bitte beachten Sie das separate Folex Datenblatt "Chemikalienbeständigkeit".

Folex Produkte können in vielen Fällen digital und im Siebdruckverfahren mit exzellenten Ergebnissen bedruckt werden. Wir bieten i. Ü. auch spezielle Produkte für die digitale Bedruckung an.

## Ausführung

- Klar

## Spezifikationen

Länge (m)	100
Nennstärke (mil)	5.2
Nennstärke (mm)	0.13
Trägermaterial	Polyester

## Einsatzmöglichkeiten

- Geeignet für die Herstellung von Folientastaturen, Schildern und Etiketten

## Verarbeitung

- Vorprüfungen sind vom Kunden vorzunehmen

## Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Lagerzeit 1 Jahr nach Auslieferung (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)

## Eigenschaften

Eigenschaften	Testmethode	Wert
Thickness	FoLex Methode	0,12 - 0,13mm (0,13mm), 0,17-0,18mm (0,18mm), 0,24-0,26mm (0,25mm)
<b>Optisch</b>		
Trübung	ASTM D1003-77	< 1%
Transmission	ASTM D1003-77	90-92%
Yellowness Index	DIN 6167	0,4 (0,13mm), 0,7 (0,18mm)
<b>Mechanisch</b>		
Prägung	FoLex Methode	möglich
Reißfestigkeit	ASTM D 882	170 N/mm <sup>2</sup>
Schaltzyklen	FoLex Methode in Anlehnung an DIN 42115	> 5 Mio. Tasthübe
Schichthaftung	FoLex Methode	bestanden
<b>Chemisch</b>		
Chemikalienbeständigkeit	FoLex Methode	teilbeständig
<b>Elektrisch</b>		
Durchschlagsspannung <sup>1</sup>	ASTM D 149	16,5 kV (0,13mm)/ 19,0 kV (0,18mm)
<b>Thermisch</b>		

Restschrumpf TD	130°C 30 min Folex Testmethode	< 1,0%
Restschrumpf MD	130°C 30 min Folex Testmethode	< 1,0%
Maximale Verarbeitungstemperatur		120°C
Maximale Einsatztemperatur		45°C/ 70°C (mit Prägung/ ohne Prägung bei 50%RH ohne Kondensation)
Minimale Einsatztemperatur		0°C/ -20°C (mit Prägung/ ohne Prägung bei 50%RH ohne Kondensation)
Schmelztemperatur <sup>1</sup>	ASTM E794-85	255°C
<b>Oberfläche</b>		
Rauhigkeit Ra	EN ISO 4287, ASME B46.1	0,2 - 0,4 µm
Kratzbeständigkeit	Folex Methode	teilbeständig
Oberflächenspannung Dekorseite	DIN 53364, ASTM D2578	38 - 41 mN/m
Oberflächenspannung Siebdruckseite	DIN 53364, ASTM D2578	38 - 41 mN/m

<sup>1</sup>Daten aus der Literatur des Polyesterherstellers

#### Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

