

DATENBLATT 06835.100.84500

Folex Digiprint-IG/PVK

Klar-transparenter, speziell für Indigo Pressen beschichteter Polyesterfilm im Format von 32 x 45 cm für die Produktion von Überlegern auf Originalkarten, -Plänen, Grafiken für z.B. Architektur-, Aufforstungs-, Strassenbau-Projekte, Leuchtkästen, Präsentationsfolien, Schulungen bei Banken und Versicherungen, Kunstreproduktionen, Zeichnungen und Dekorationen. Der Film ist reissfest, hochtransparent, mit hervorragender Dimensionsstabilität und Planlage.

Formate

Artikelnummer	Format	Nenndicke (mm)	Verpackungsmenge
06835.100.84500	200	0.100	SRA3
06836.130.84500	200	0.130	SRA3
06837.180.84500	200	0.180	SRA3

Technische Daten

Charakteristik



- Ausgezeichnete Farbhaftung
- Einfache Lagerung
- Exzellente Dimensionsstabilität
- Für Klein- und Grossauflagen
- Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers
- Reissfest
- Reproduzierbare Ergebnisse
- Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk
- Unbegrenzt haltbar
- Wasserfest

Ausführung

- Klar glänzend
- Kurzzeitig verleimtes Schutzblatt

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite	HP Indigo Flüssigtoner
Breite (inch)	12.6
Breite (mm)	320
Druckseite	Folienseite
Format	SRA3
Länge (inch)	17.72
Länge (mm)	450
Nenndicke (mil)	4
Nenndicke (mm)	0.100
Rückseite	Kurzzeitig angeleimtes Schutzblatt
Totaldicke (mil)	6.96
Totaldicke (mm)	0.174
Träger [Trägermaterial]	Polyesterfolie
Verpackungsmenge	200

Kompatibilität

- Geeignet für Digital-Druckpressen von HP Indigo
- Nicht geeignet für Trockentoner-Digitaldruck (siehe Folex Digiprint-XE und -NX Serie).

Verarbeitung

- Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.
- Für korrektes Einlegen in die Geräte, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen.
- Keine Spezialbehandlung erforderlich
- Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.

Lagerung

- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung
- In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.