

DATENBLATT 12015.260.99900

## Folabase H 48

### UNTERLAGEFOLIE SELBSTKLEBEND

Bei der Folabase H48 handelt es sich um ein neues Folex-Produkt aus dem Sektor selbstklebende Unterlagefolien. Mit der Unterlagefolie Folabase H48 wird die Zylinderoberfläche durch korrosionshemmende Additive geschützt. Sie lässt sich mühelos auf fast alle Zylinder aufbringen und mit geringem Reinigungsaufwand schnell und sauber entfernen. Das Abdeckmaterial der Folie besteht aus einem silikonisierten Propylen. Dies vermindert die Faltenbildung und vermeidet Staubeinschluss. Durch die hohe Beständigkeit gegen chemische Reiniger und Lösemittel zeichnet sich die Folabase H48 durch eine hohe Standzeit aus. Die Folie weist eine sehr gute Temperaturstabilität innerhalb der Druckmaschine auf. Durch die geringeren Dickenabstufungen wird ein Beitrag zur Prozessoptimierung erreicht.

Produktvorstellung per Video finden Sie [hier](#).

### Formate

Artikelnummer	Nennstärke (mm)	Nennstärke (inch)
12015.080.99900	0.08	.0031
12015.100.99900	0.10	.0039
12015.120.99900	0.12	.0047
12015.140.99900	0.14	.0055
12015.160.99900	0.16	.0063
12015.180.99900	0.18	.0071
12015.200.99900	0.20	.0079
12015.220.99900	0.22	.0087
12015.240.99900	0.24	.0094
12015.260.99900	0.26	.0102
12015.280.99900	0.28	.0110
12015.300.99900	0.30	.0118
12015.320.99900	0.32	.0126
12015.350.99900	0.35	.0138
12015.400.99900	0.40	.0157
12015.450.99900	0.45	.0177

12015.500.99900                      0.50                      .0197

## Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (m)	Nennstärke (inch)	Nennstärke (mm)
12015.080.31350	1270	50	.0031	0.08
12015.100.31350	1270	50	.0039	0.10
12015.120.31350	1270	50	.0047	0.12
12015.140.31350	1270	50	.0055	0.14
12015.160.31350	1270	50	.0063	0.16
12015.180.31350	1270	50	.0071	0.18
12015.200.31350	1270	50	.0079	0.20
12015.220.31350	1270	50	.0087	0.22
12015.240.31350	1270	50	.0094	0.24
12015.260.31350	1270	50	.0102	0.26
12015.280.31350	1270	50	.0110	0.28
12015.300.31350	1270	50	.0118	0.30
12015.320.31350	1270	50	.0126	0.32
12015.350.31350	1270	50	.0138	0.35
12015.400.31350	1270	50	.0157	0.40
12015.450.31350	1270	50	.0177	0.45
12015.500.31350	1270	50	.0197	0.50

## Technische Daten

### Charakteristik



- Knautscherresistent/ selbstheilend
- Polyester-Basis/-Träger
- Repositionierbar

### Spezifikationen

Nennstärke (mm)	0.26
Nennstärke (inch)	.0102

## Kompatibilität

- Für harten Unterbau
- Für Plattenzylinder

## Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.